

# Séchage InfraRouge

## POUR USAGE PROFESSIONNEL

### Description

Pour atteindre des performances optimales de séchage Infra Rouge il est conseillé d'appliquer les produits Sikkens selon leur Fiche Technique et utiliser l'équipement Infra Rouge tel que recommandé par le fabricant.

Les indications suivantes doivent absolument être respectées :

- Toujours laisser un temps d'évaporation de 5 minutes avant séchage aux IR.
- Les primaires et les mastics polyester doivent être séchés à basse puissance en cas de séchage à ondes courtes.
- La surface ne doit pas dépasser 100°C.
- Laisser refroidir la surface à température ambiante avant manipulation ou ponçage.

### Parties plastiques :

Afin de réduire les risques de déformation placer la lampe IR à la plus grande distance indiquée.

| Mastics polyester | Ondes courtes |                                    | Ondes moyennes |                                    |
|-------------------|---------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                   | Distance      | Temps de séchage (Basse puissance) | Distance       | Temps de séchage (Basse puissance) |
|                   | 50-70 cm      | 4-5 minutes                        | 40-60 cm       | 6-8 minutes                        |

| Primaires | Ondes courtes |                                    | Ondes moyennes |                                    |
|-----------|---------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|           | Distance      | Temps de séchage (Basse puissance) | Distance       | Temps de séchage (Basse puissance) |
|           | 50-70 cm      | 7-9 minutes                        | 40-60 cm       | 10-12 minutes                      |

| Aprêts                 | Ondes courtes |                        | Ondes moyennes |                        |
|------------------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------|
|                        | Distance      | Temps de séchage (B+H) | Distance       | Temps de séchage (B+H) |
| Autosurfacier HB       | 50-70 cm      | 4+8 minutes            | 40-60 cm       | 6+10 minutes           |
| Autosurfacier HS       |               |                        |                |                        |
| Multi Use Filler Pro   |               |                        |                |                        |
| Autosurfacier Rapid    | 50-70 cm      | 5+10 minutes           | 40-60 cm       | 5+12 minutes           |
| Colorbuild Plus        |               |                        |                |                        |
| Primer Surfacier EP II |               |                        |                |                        |
| Autosurfacier WB       | X             | X                      | X              | X                      |

| Laques           | Ondes courtes |                        | Ondes moyennes |                        |
|------------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------|
|                  | Distance      | Temps de séchage (B+H) | Distance       | Temps de séchage (B+H) |
| Autocryl Plus LV | 50-70 cm      | 4+6 minutes            | 40-60 cm       | 4+8 minutes            |

| Vernis                 | Ondes courtes |                        | Ondes moyennes |                        |
|------------------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------|
|                        | Distance      | Temps de séchage (B+H) | Distance       | Temps de séchage (B+H) |
| Autoclear Mix & Matt*  | 50-70 cm      | 4+8 minutes            | 40-60 cm       | 4+10 minutes           |
| Autoclear Aerodry      |               |                        |                |                        |
| Autoclear 2.0          |               |                        |                |                        |
| Autoclear LV           |               |                        |                |                        |
| Autoclear LV Exclusive |               |                        |                |                        |
| Autoclear LV Superior  |               |                        |                |                        |
| Autoclear WB 2.0       |               |                        |                |                        |
| Autoclear Plus HS      |               |                        |                |                        |

\* Laisser évaporer pendant 15 minutes avant séchage (IR) de l'Autoclear Mix&Matt

# Séchage InfraRouge

**POUR USAGE PROFESSIONNEL**

**Akzo Nobel Car Refinishes S.A.S.**  
**Adresse: Rue Jean Cassé – Bât. 139, 60762 Montataire Cedex. France**  
**Téléphone: 0033 3 44 28 53 00**

## **RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL AVEC LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION HS&E APPROPRIES**

**IMPORTANT** Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos modalités de vente standard. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche de données seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche de données a été mise à jour avant d'utiliser le produit.

Les noms de marques mentionnés dans la présente fiche technique sont des marques commerciales ou font l'objet d'un contrat de licence avec Akzo Nobel.

**Bureau Central**  
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Pays-Bas. [www.sikkenscr.com](http://www.sikkenscr.com)