

Kiilloitusohje Autoclear LV Exclusive

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Kuvaus


Autoclear LV Exclusive on kirkaslakka, jolla on korkea naarmujen itsekorjautuvuuskyky

Paras kiilloitustulos aikaansaadaan täyden uunituksen jälkeen odottamalla vielä yön yli
 Mikäli kiilloittaminen halutaan tehdä saman päivän aikana (kuin ruiskutus), on syytä noudattaa allaolevia ohjeita tarkasti

Työmenetelmä

HUOM! Älä kiilloita ensimmäisten kahden tunnin aikana uunituksen jälkeisen jäähtymisen jälkeen

Tasoitushionta välilaidan kanssa



Hio alue ensin 3M 260L P1200:llä

Hio alue uudestaan 3M Trizact P3000:lla

Kiilloittaminen



Työvaiheet Farécla-tuottein:

1. Farécla G6 Rapid Faréclan lampaanvilla-alustan kanssa
2. Farécla G6 Rapid mustan, pehmeän vahtomuovi-alustan kanssa
3. Huuhto alusta puhtaalla vedellä
4. Pyyhi kiilloitusainejäämät alueelta Faréclan keltaisella kiilloitusliinalla

Työvaiheet 3M-tuottein:

1. 3M Fast Cut Plus (Vihreä korkki) vihreän alustan kanssa
2. Huuhto alusta puhtaalla vedellä
3. 3M Extra Fine (Keltainen korkki) keltaisen alustan kanssa
4. Huuhto alusta puhtaalla vedellä
5. Pyyhi kiilloitusainejäämät alueelta 3M:n keltaisella kiilloitusliinalla

Akzo Nobel Car Refinishes AB
 Karhumäentie 3, 01530 Vantaa
 +358 50 532 5798

VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI

TÄRKEÄ ILMOITUS Jäljempänä tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi ja se perustuu tämän hetken tietämykseen ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa alustan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemmä nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemusten ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.

Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat Akzo Nobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

Pääkonttori

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com