

# Infrapunakuivatus

## VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

### Kuvaus

Parhaan kuivaustuloksen aikaansaamiseksi:

Noudata sekä Sikkens-tuotteiden Teknisiä Tuoteselosteita että IR-kuivaimien valmistajien ohjeistuksia

### Noudata näitä ohjeita poikkeuksetta:

- 5 minuutin haihdunta-aika on välttämätön ennen IR-kuivatuksen aloittamista
- Kuivata polyesterikiti ja pohjamaalit vain pienellä teholla käyttäessäsi lyhytaaltokuivainta
- Kohdelämpötila (kuivattava pinta) saa olla enintään 100°C
- Anna pinnan jäähtyä huonelämpötilaan ennen käsittelemistä tai kiilloittamista

### Muoviosat:

Minimoi riski pohjamateriaalin muodonmuutoksiin käyttämällä pisintä alla mainittua etäisyyttä kuivaimen ja pinnan välillä

Polyesterikitit, myös Polysurfacer	Lyhyet aallonpituudet		Keskipitkät aallonpituudet	
	Etäisyys	Kuivatusaika (pieni teho)	Etäisyys	Kuivatusaika (pieni teho)
	50-70 cm	4-5 minuuttia	40-60 cm	6-8 minuuttia

Pohjamaalit, paitsi EP II	Lyhyet aallonpituudet		Keskipitkät aallonpituudet	
	Etäisyys	Kuivatusaika (pieni teho)	Etäisyys	Kuivatusaika (pieni teho)
	50-70 cm	7-9 minuuttia	40-60 cm	10-12 minuuttia

Fillerit, myös EP II	Lyhyet aallonpituudet		Keskipitkät aallonpituudet	
	Etäisyys	Kuivatusaika (pieni + suuri teho)	Etäisyys	Kuivatusaika (pieni + suuri teho)
Multi Use Filler Pro	50-70 cm	4+8 minuuttia	40-60 cm	6+10 minuuttia
Autosurfacers Rapid	50-70 cm	5+10 minuuttia	40-60 cm	5+12 minuuttia
Colorbuild Plus				
Primer Surfacer EP II				
Autosurfacers WB	X	X	X	X

Lakat, 1-kerrospintamaali	Lyhyet aallonpituudet		Keskipitkät aallonpituudet	
	Etäisyys	Kuivatusaika (pieni + suuri teho)	Etäisyys	Kuivatusaika (pieni + suuri teho)
Autoclear Aerodry	50-70 cm	2+6 minuuttia	40-60 cm	2+6 minuuttia
Autoclear Mix & Matt *				
Autoclear 2.0	50-70 cm	4+8 minuuttia	40-60 cm	4+10 minuuttia
Autoclear LV Exclusive				
Autoclear LV Superior				
Autocryl Plus LV	50-70 cm	4+6 minuuttia	40-60 cm	4+8 minuuttia

\*HUOM! Anna Autoclear Mix & Matt -pinnan haihtua **15** minuuttia ennen infrapunakuivattamista

# Infrapunakuivatus

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

**Akzo Nobel Car Refinishes AB**  
Karhumäentie 3, 01530 Vantaa  
+358 50 532 5798

## VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI

**TÄRKEÄ ILMOITUS** Jäljempänä tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi ja se perustuu tämän hetken tietämykseen ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa alustan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemmme nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemusten ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.

Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat Akzo Nobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

### Pääkonttori

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkenscr.com](http://www.sikkenscr.com)

### Vastuuvapauslauseke (Apuvälineet)

Vaikka olemme käyttäneet merkittävästi voimavaroja tämän dokumentin oikeellisuuden ja täsmällisyyden suhteen, emme anna takuuta liittyen täydelliseen ajantasaisuuteen. Akzo Nobel Car Refinishes BV tytäryhtiöineen, yhteistyökumppaneineen tai työntekijöineen ei ole vastuussa minkäänlaisista vahingoista tai vaurioista tässä dokumentissa mainittujen materiaalien, informaation, spesifikaatioiden, suositusten tai laitteiden suhteen.