

# Conseil de polissage Autoclear LV Exclusive

**RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL**

## Description

Autoclear LV Exclusive a des propriétés de refusion spéciales. Pour le résultat final parfait, il est conseillé de polir après 12 heures.  
Lors du polissage le même jour, il est important d'utiliser la procédure de polissage mentionnée ci-dessous.

## Conseil de polissage

Ne pas polir dans les deux premières heures après le refroidissement.

### Flattig



P1200 Poncer avec 3M 260L P1200 avec pave d'interface

P3000 Abrasez avec Trizact P3000 avec pave d'interface (mouillé)

### Polissage



#### Farecla:

1. Utilisez Farecla G6 Rapid avec Farecla Lambs Wool avec cousin dorsal souple
2. Utilisez Farecla G6 Rapid avec un coussinet en mousse noire et un coussinet dorsal souple.
3. Essuyez la zone polie avec un chiffon de polissage Farecla jaune

#### 3M:

1. Utilisez 3M Fast Cut Plus (Top vert) pourvu d'un tampon vert.
2. Rincez le tampon avec de l'eau propre
3. Utilisez 3M Extra Fine compose (Top jaune) pourvu d'un tampon jaune.
4. Essuyez la zone polie avec un chiffon de polissage jaune 3M

<b>AkzoNobel Vehicle Refinishes</b>	<b>AkzoNobel Vehicle Refinishes</b>
<b>Nederland</b>	<b>Belux</b>
<b>Postbus 3</b>	<b>Luchthavenlaan 33</b>
<b>2170 BA Sassenheim</b>	<b>1800 Vilvoorde</b>
<b>Tel: +31 713083333</b>	<b>Tel.+32 (0)2 255 88 54</b>
<b>E mail: <a href="mailto:arl.tv@akzonobel.com">arl.tv@akzonobel.com</a></b>	<b>E mail: <a href="mailto:arl.tv@akzonobel.com">arl.tv@akzonobel.com</a></b>
<b>Internet : <a href="http://www.sikkensvr.com">www.sikkensvr.com</a></b>	<b>Internet : <a href="http://www.sikkensvr.com">www.sikkensvr.com</a></b>

**Réservé exclusivement à l'usage professionnel :**

**NOTE IMPORTANTE:** Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, nous n'acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l'utilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que cette fiche de technique est la plus récente version existante avant toute utilisation du produit.

Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées Akzo Nobel ou dont Akzo Nobel possède la licence.

**Siège social :** Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkensvr.com](http://www.sikkensvr.com)