

Plastikdele Information

Kun til professionel brug.

Fleksible plastik bildele

De forskellige plastikdele på markedet har også forskellige grader af fleksibilitet. For at efterligne OEM fleksibiliteten er det for visse produkter nødvendigt at tilsætte et fleksibelt blødgøringsmiddel. Tabellen nedenfor kan anvendes som vejledning til at tilsætte den fornødne mængde blødgøringsmiddel.

Tilsætning til grundfarver og toplakker

Filler	Tilsætningsmiddel	Hård	Fleksibel	Blød
Colorbuild Plus	Elast-O-Actif	0	15%	X
Multi Use Filler Pro		50%	50%	150%
Autosurfacers HB		50%	50%	50%
Autosurfacers Rapid		0	X	X
Non Sanding				
Colorbuild Plus uden plastik additive	Elast-O-Actif	0	30% *	50% *
Multi Use Filler Pro		0	30%	50%

Toplak	Tilsætningsmiddel	Hård	Fleksibel	Blød
Autowave 2.0	Elast-O-Actif	0	0	0
Autocryl Plus LV		0	0	0
Autoclear LV Superior		0	0	0
Autoclear LV 2.0		0	0	0

Basefarve til design	Tilsætningsmiddel	Hård	Fleksibel	Blød
Autobase Plus	P Hærder	-	-	10%

Fleksibelt blødgøringsmiddel ikke nødvendig	0
Kan ikke lakeres med dette system	X


Det kan ikke anbefales at lakere ekstremt bløde thermoplastiske plastik bildele. Hvis man alligevel ønsker at lakere disse dele tilsættes 100 dele, maksimum 150 dele af blødgøringsmidlet

Bemærk:

- Fyldeevnen i bundprodukter forringes drastisk
- Slibeegenskaberne forringes i bundprodukter
- Klæbrig overflade, sætter sig i sandpapiret
- Toplakkens dækkeevne forringes
- @ **Colorbuild Plus** tilsat **Plastik Additive** kan påføres som Non Sanding på de fleste typer plastik " med undtagelse af PP uden at der først anvendes plastik primer.

* Der skal ikke tilsættes Elast – O - Actif hvis der anvendes Colorbuild Plus Plastik additive

Blanding i rækkefølge



Omrør grundigt produktet før der tilsættes blødgøringsmiddel. Tilsæt Elast-O-Actif og omrør omhyggeligt. Tilsæt herefter den foreskrevne mængde hærder angivet i det respektive tekniskdatablad. Omrør igen

Bemærk

Medmindre det specielt er beskrevet i det tekniskdatablad, skal der ikke tilsættes fortynder. Sprøjteviskositeten er allerede opnået med Elast-O-Actif

Plastikdele Information

Kun til professionel brug.

Plastictype	Det fulde navn	Typisk anvendelse	Anbefalet primer
ABS	Acrylonitrile Butadiene Styren	Motorhjelme	1K All Plastik Primer 2K Plastic Primer Colorbuild Plus Plastic Additive
BMC	Bulk Moulding Compound (GRP) (Glasforstærket Polyester)	Karosseri paneler Motorrumskomponenter	Ingen plast primer
EMPP	Elastomer Modificeret Polypropylen	Motorhjelme	1K All Plastik Primer 2K Plastic Primer Colorbuild Plus Plastic Additive
HP legering	Honda Polymer legering	Kantlister	1K All Plastik Primer 2K Plastic Primer Colorbuild Plus Plastic Additive
PA	Polyamid	Forskelligt	1K All Plastik Primer 2K Plastic Primer Colorbuild Plus Plastic Additive
PBT	Polybutylen Terephthalat	Spoilers Kantlister Skærmkant lister	1K All Plastik Primer 2K Plastic Primer Colorbuild Plus Plastic Additive
PC	Polycarbonat	Kofangere Karosseri paneler	1K All Plastik Primer 2K Plastic Primer Colorbuild Plus Plastic Additive
PE	Polyethylen	Spoilers Kantlister Skærmkant lister	1K All Plastik Primer 2K Plastic Primer Kan kun påføres på PE blandinger, 100% ren PE kan ikke lakeres.
PP	Polypropylen	Spoilers Kantlister Skærmkant lister	1K All Plastik Primer 2K Plastic Primer Kan kun påføres på PP blandinger, 100% ren PP kan ikke lakeres.
PP/EPDM	Polypropylen / Ethylene Propylene Diene Monomer	Kofangere Spoilers	1K All Plastik Primer 2K Plastic Primer Colorbuild Plus Plastic Additive
PP/EPM	Polypropylen / Ethylene Propylene Monomer	Spoilers Kantlister Skærmkant lister	1K All Plastik Primer 2K Plastic Primer Colorbuild Plus Plastic Additive
PPE	Polyphenylen Ether	Karosseri paneler Motorrumskomponenter	1K All Plastik Primer 2K Plastic Primer Colorbuild Plus Plastic Additive
PPO	Polypropylen Oxid	Karosseri paneler, Motorrumskomponenter	1K All Plastik Primer 2K Plastic Primer Colorbuild Plus Plastic Additive
PUR RIM	Polyurethan Reaction Injection Moulding	Kofangere Spoilers	1K All Plastik Primer Colorbuild Plus Plastic Additive
PVC	Polyvinyl Chlorid	Spoilers Kantlister Skærmkant lister	1K All Plastik Primer 2K Plastic Primer Colorbuild Plus Plastic Additive
SMC	Sheet Moulding Compound	Karosseri paneler Motorrumskomponenter	1K All Plastik Primer 2K Plastic Primer Colorbuild Plus Plastic Additiv

Plastikdele Information

Kun til professionel brug.

EB

Til professionel brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette teknikdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det teknikdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com