

Polerings anvisning for Autoclear LV Exclusive

Kun til professionelle brug


Beskrivelse

Autoclear LV Exclusive er en ridsefast klarlak med selv-reparerende egenskaber. For at opnå det bedste resultat anbefales det at lade emner efterhærde i 12 timer før polering. Hvis det er nødvendigt at polere før der er gået 12 timer skal nedenstående poleringsmetode anvendes.


Polerings anvisning

Efter tørringen og nedkølingen skal klarlakken minimum efterhærde 12 timer før polering.

Mattering



P1200 Slib 3M 260L P1200



P3000 Efterslib med Trizact P3000 (Våd slibning)

Polering



3M:
 1. Anvend 3M Perfect-it Fast Cut Plus 51815
 2. Rengør polerpuden med rent vand
 3. Anvend 3M Perfect-it Ultra Fine 50383
 4. Efter poler med en 3M gul poleringsklud

Bemærk: Anvisningen er udarbejdet med de produkter der var til rådighed i 2021

EB

Til professionel brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

Polerings anvisning for Autoclear LV Exclusive

Kun til professionelle brug

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifik anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com