

Til at opnå en lavere glans. Mix & Matt Lav glans

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Beskrivelse.

Denne tekniske bulletin beskriver hvordan der opnås en yderligere lavere glans på køretøjet, i forhold til standard påføringsmetoden der anvendes for Mix & Matt. Ved at følge nedenstående trin kan en lavere glans opnås, som passer til meget matte OEM lakker på eks. Seat Cupra Mat version.

For at opnå den nøjagtige matte lak. Følg venligst nedenstående procestrin:


Påføringen af basefarven efterfulgt af en traditionel påføring af en højglans klarlak efter beskrivelsen i det tekniskedatablad, dette sikre en passende lagtykkelse til at opnå gode lagsystemegenskaber.

Efter tørringen slibes den blanke klarlak med P800-P1000, rengør overfladen og påfør et fuldt lag Mix & Matt Lav Glans **Blandet efter nedenstående detaljerede blandeforhold.**

Forberedelse.

Forbehandling af overfladen gøres efter standard praksis gældende for både basefarve og klarlak (Blank og mat lak).

Blandeforhold Lav Glans Mix & Matt blandes på en vægt.



100 gram	Autoclear Mix & Matt Lav Glans
42 gram	Autoclear Mix & Matt Hærder
80 gram	Autoclear Mix & Matt Fortynder Standard / Slow



Sprøjtepipistol.	Dyse.	Sprøjtetryk.
Overkop	1.2-1.4mm	1.7-2.2 bar ved luftindgangen. HVLP max 0.6-0.7 bar ved lufthætten.

Påføringstrin.

Trin 1:

Påfør basefarven og den (blanke) klarlak efter standard praksis.
Gennemtør produkterne ifølge forskrifterne i de tilhørende tekniskedatablade.

Trin 2:

Efter tørringen af den valgte klarlak, slibes hele området med P800-P1000, tag hensyn til kanter og andre følsomme områder. Fjern støver ved grundig rengøring, rengør med Tack rag før påføringen af den matte klarlak.

Trin 3:

Påfør kun et lag Mix & Matt Lav Glans blandet efter ovenstående blandeforhold, sikre en jævn påføring med ens overlapninger for at opnå en perfekt overflade.

Trin 4

Afluft til overfladen er total mat før der ovntørres efter den foreskrevne proces.

Til at opnå en lavere glans. Mix & Matt Lav glans

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Til professionel brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com