

Infra Rød Tørring

Beskrivelse

Sikkens produkter opnår optimal tørring med Infra Rød tørring, når produkterne er påført efter specifikationerne i de tekniske datablade. Samtidig med at IR leverandørens anvisninger for tørre udstyret overholdes.

Der findes mange typer IR tørringsudstyr på markedet med forskellige bølgelængder (kortbølge, mellembølge og langbølge). De forskellige typer giver forskellige tørreegenskaber, og IR leverandørens anvisninger skal altid overholdes.

- Størrelsen på IR tørren har indflydelse på, hvor stort et emne der kan tørres.
- Pga. den begrænsede effekt med langbølgetørring er denne type tørring ikke inkluderet i dette datablad
- Når der anvendes IR tørring, skal leverandørens anvisning for tørreprogrammer overholdes.

Følgende anvisninger skal overholdes for at opnå et optimalt resultat:

- Afluft i 5 minutter før der IR tørres.
- Polyesterspartel må kun tørres med lav styrke.
- Der er gennemsnitlig 20°C i forskel mellem lyse og mørke farver. Dette er resultatet af, at lyse farver reflekterer varme, og mørke farver absorberer varme. For at kompensere for dette, anbefaler vi at anvende kortbølge IR tørring til lyse farver, og øge afstanden ved IR tørring af mørke farver.
- Underlaget må aldrig blive mere end 100°C.
- Afkøl overfladen inden håndtering og evt. polering

IR tørring af plastik dele:

For at reducere risikoen for overophedning af plastikdele, anbefaler vi, at måle afstanden imellem IR tørren og emnet med et målebånd. Vi anbefaler at anvende den største afstand i nedenstående skema.

- Der skal ikke tages hensyn til farven

IR af vandbaserede produkter:

Det anbefales ikke at IR tørre vandbaserede produkter.

Forkortelser

L = Lav styrke

H = Høj styrke

Polyester spartel	Kortbølge		Mellembølge	
	Afstand	Tørretid L	Afstand	Tørretid L
Polykit IV	50-70 cm	5 min		

Primer	Kortbølge		Mellembølge	
	Afstand	Tørretid L+H	Afstand	Tørretid L+H
Primer Surfacer EP II	50-70 cm	5-10 min	40-60 cm	5-12 min

Primer / Surfacer	Kortbølge		Mellembølge	
	Afstand	Tørretid L+H	Afstand	Tørretid L+H
Colorbuild Plus	50-70 cm	4+8 min	40-60 cm	6+10 min
Multi Use Filler	50-70 cm	5+10 min	40-60 cm	6+10 min

Infra Rød Tørring

1 Lags toplak	Kortbølge		Mellembølge	
	Afstand	Tørretid L+H	Afstand	Tørretid L+H
Autocryl Plus LV	50-70 cm	4+6 min	40-60 cm	4+8 min

Klarlak	Kortbølge		Mellembølge	
	Afstand	Tørretid L+H	Afstand	Tørretid L+H
Autoclear LV Superior	50-70 cm	4+8 min	40-60 cm	4+8 min
Autoclear LV Superior Fast	50-70 cm	4+8 min	40-60 cm	4+8 min
Autoclear LV 2.0	50-70 cm	4+8 min	40-60 cm	4+8 min
Autoclear Mix & mat	50-70 cm	4+8 min	40-60 cm	4+8 min
Autoclear LV Exclusive	50-70 cm	5-9 min	40-60 cm	5-9 min

EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com