

Autowave® MM Optima – SE8SA-erikoisvärit

VAIN AMMATTIMATKASEEN KÄYTTÖÖN

Kuvaus

Autowave Optima on uusimman teknologian värimassalinja, jonka ominaisuuksia ovat erinomainen peittokyky ja metallien hallinta sekä vaivaton häivyttäminen.


Tämä ohjeistus (Technical Bulletin) on laadittu juuri niitä sävykaavoja varten, joissa on merkittävä määrä SE8SA-erikois-sekoitussävyä (Silver Argentum, erittäin hienojakoinen alumiinipigmentti), esimerkiksi Teslan 262E (Quicksilver).



Käänteile annosteltavia sekoitussävyjä muutaman kerran juuri ennen kaatamista

Sekoita värikaavaseos tikulla tasasävyiseksi ennen Autowave Optima WB Activator-ohenteen lisäämistä

HUOM! Kyseinen ruiskutusmenetelmä koskee vain SE8SA:ta merkittävästi sisältäviä sävykaavoja



100 Autowave MM Optima-kaava (jossa on merkittävä määrä SE8SA-sekoitussävyä)

0-30 Activator Optima WB Activator



Sekoita vaakaa apuna käyttäen (MIXIT sisältää tiedot tuotteiden painosuhteista)

Vaihtoehtoisesti voit käyttää mittatikkua 14 (Sininen)




Materiaalisuutin:

1.2 - 1.3

Ruiskutuspaine:


1.8 bar ruiskun "kahvassa"



1. Ruiskutetaan kaksi kerrosta ilman välihaihduntaa (kuten AW Optiman efektiivisävyt)


2. Peitossa oleva pinta haihtuu / haihdutetaan täysin matakksi ennen jatkamista

3. Yksittäinen, tasainen pisarointikerros alueen yli ruiskutetaan selvästi kauempaa



Ennen lakkaamista:

Kunnes pinta on täysin matta ja kuiva



Lakkaaminen:

Noudata valitsemasi lakan Teknistä Tuoteselostetta



Käytä henkilökohtaisia suojaimia

Akzo Nobel Car Refinishes suosittelee käyttämään raitisilmanaamaria